Artikel-Nr.: **6150**

Fitness Performance Elite Trainingsboden 100 × 100 (DZ)



Der Fitness Performance Elite Trainingsboden 100 × 100 ist ein kalibrierter Fitnessboden aus PU gebundenem Gummigranulat für Fitnessstudios, Vereine und ambitionierte Homegyms. Jede Platte wird als übergroßer Rohling gepresst und nach einer ausreichend langen Abkühl- und Reifephase rundum präzise auf Maß geschnitten. Die Puzzleverzahnung ist exakt und ohne Fase geschnitten. So liegen die Platten dicht an dicht, und die Fläche wirkt fast wie aus einem Stück. Die Platten haben eine hohe physikalische Dichte und sind druckfest, griffig und sehr abriebfest. Racks, Bänke und Cardiogeräte können direkt auf die Platten gestellt werden. Der Boden mindert Geräusche und Vibrationen.

Verlegt wird schwimmend, also ohne Kleber. Verschiedene Formate lassen sich nicht miteinander verzahnen, deshalb wird je Fläche ein Format verlegt. Die Randplatten können mit einer Kreissäge oder Stichsäge zugeschnitten werden. Für eine höhere Stoßdämpfung oder Schwingungsreduzierung werden Funktionsplatten Typ XX untergelegt.

Produktdaten

Farbdesign	**Nebelgrau**	Gewicht	**20 kg/Stück = 20 kg/m²**
Montage	**Ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung ohne Fase**	Umrechnung	**1 m² = 1 Stück**
Außenmaß	**1060 x 1060 x 20 mm**	Nutzmaß	**100 x 100 x 2 cm | 1,00 m²**

Eigenschaften




Farbdesign Nebelgrau

Nebelgrau ist ein helles, kühles Grau von neutraler, ruhiger Wirkung. Ein grau eingefärbtes Bindemittel bindet das feine schwarze Gummigranulat aus Altreifen und beschichtet es. Im Grau zeigt sich das schwarze Korn in feinen Punkten. In der ersten Zeit kann sich die Fläche im Sonnenlicht etwas wärmer färben. Bei Abrieb wird die Pfeffer-Salz-Zeichnung deutlicher; bei hoher Belastung oder im Laufe der Zeit kann die Beschichtung komplett abgerieben werden.




Material

Zur Herstellung wird gereinigtes schwarzes ELT-Gummigranulat mit einer feinen Körnung von 0,5 bis 2 mm verwendet. ELT steht für „End of Life Tyres“, das Granulat stammt also aus Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Das PU-Bindemittel ist bei Schwarz und Anthrazit farblos, bei farbigen Ausführungen eingefärbt. Die Oberfläche ist gleichmäßig, fein strukturiert und geschlossen.



Montage

Die ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung verläuft symmetrisch um die Platte. Zwischen den Platten bleibt nur eine Haarfuge, weshalb die einzelnen Platten in der Fläche kaum zu erkennen sind. Jede Platte wird rundum aus einem über mehrere Tage gereiften Rohling geschnitten. Sie ist dadurch besonders maßhaltig (kalibriert). Der Schnitt ergibt rechtwinklige Kanten ohne Fase. Jede Seite passt an jede Seite der Nachbarplatte. Die Zähne greifen passgenau ineinander und halten die Platten ohne Verklebung zusammen. In der Regel ist keine Randeinfassung nötig.



Unterseite

Die Unterseite ist eben und ohne eingeprägte Struktur. Das Produkt liegt vollflächig auf, darunter bleibt kein Hohlraum für ablaufendes Wasser. Im Außenbereich muss Oberflächenwasser dem Gefälle der Fläche folgend ablaufen können. Reicht das Gefälle nicht aus, sind bauliche Maßnahmen einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft tragfähigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind zu beachten.

Artikel-Nr.: **6150**

Fitness Performance Elite Trainingsboden 100 × 100 (DZ)

Eigenschaften

Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Efl (Cfl-s1 auf Anfrage)
Normal entflammbar. Auf Anfrage auch in Cfl-s1 lieferbar.

Innenbereich
Nur für Innenräume geeignet.
Stehendes Wasser vermeiden.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 1: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,30

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Abriebfestigkeit – Skalenwert 5: höchste Stufe (BS 7188)

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 1: Infiltration ca. 0 mm/h (0 l/(m²·h))

Wärmedämmung – Skalenwert 3: Wärmeleitfähigkeit ca. 0,11 W/(m·K)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 2: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 13°, Bewertungsgruppe R10

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 2: mäßige Dämpfung

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

21/11/2026